Geistlich
Ligamenta

Konstruvit original

Désignation du produit	Colle blanche
Composition	Dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)
Emploi	Colle blanche pour le ménage, le bricolage. Colle le papier, le carton, le bois, le cuir, les textiles, le cuir artificiel, la mousse synthétique, le liège, etc. Accepte n'importe quelle couleur.
Spécifications de livraison	
Forme de livraison	liquide
Viscosité	2000 - 2500 mPa.s
Teneur en matière solide	44 % - 46 %
Valeur pH	4 - 5
Données supplémentaires	
Couleur	blanche
Dilution	eau
Inflammable	non
Stabilité au gel	A protéger du gel. Laisser dégeler la colle livrée durcie en raison du gel dans une pièce à bonne température (20°C)
Prétraitement	
Surface d'encollage	Les surfaces doivent être planes, propres et exemptes de poussières.
Mode d'emploi	
Température de travail	15 - 25 °C
Traitement	Appliquer une fine couche sur une face, joindre immédiatement et fixer
Nettoyage	A l'eau tiède, tant que la colle n'est pas sèche.
Sécurité et environnement	
Mesures préventives	Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.
Mise au rebut des emballages	Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles	De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code d'élimination (ODS) CH	1610
Catalogue européen des	080410 déchets de colles et mastics autres que ceux indiqués à la rubrique 080409
Stockage	Dans des récipients d´origine hermétiquement clos, dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Secouer avant emploi.

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 1 733 88 33
Telefax +41 1 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
TÜV SCHWEIZ
Reg. Nr. 03-174-045
ISO 9001

Geistlich
Ligamenta

Konstruvit original

Garantie	Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie.Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.
Lieu du donneur d'information	Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
Date d'établissement	10.11.2004 remplace la version du

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 1 733 88 33
Telefax +41 1 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
TÜV SCHWEIZ
Reg. Nr. 03-174-045
ISO 9001